

DINITROL 443

Цинковый грунт

CAR CARE

CAR CARE

Свойства:

DINITROL 443 Zink антикоррозионный материал, обеспечивающий длительную защиту от коррозии. Обеспечивает хорошую адгезию ко всем видам металла, водостойкий, с хорошей защитой от коррозии. Продукт состоит из 95% Zink и 5% синтетического каучука. Такая комбинация дает прекрасную долговременную защиту от коррозии. Zn даёт металлической поверхности катодную антикоррозионную стойкость, а эластичный синтетический каучук - отличную защиту от механического воздействия.

Область применения:

DINITROL 443 Zink применяется во многих кузовных работах, т.е. восстанавливает повреждённый слой цинка, как грунтовка на местах подвергающихся воздействию влаги и кислорода. Плёнка толщиной 20-30 микрон самая эффективная и экономически оправдана для применения.

Метод нанесения:

Материал должен быть комнатной температуры (16-20⁰C). Хорошо встряхните баллончик до освобождения металлического шарика (слышен его стук). 25-30 см. самое лучшее расстояние от обрабатываемой поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой от грязи и ржавчины.

Технические данные:

Цвет	Серый
На основе	цинк/эпоксистер
Плотность	1,9 г/мл
Консистенция	распыляемый
Расход	около 150 г/м ²
Рабочая температура	+16 до +20 ⁰ C
Время высыхания (При комнатной температуре)	30 микр. 5-7 мин. 60 микр. 10-12 мин. 90 микр. 20-25 мин. 120 микр. около 30 мин.
Последующая окраска	после 24 час

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail:
service@dinol.com